

TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

EU Sure-Seal Kleen 1,2 mm

1. Materiaalomschrijving

De Sure-Seal Kleen EPDM (1,2 mm) dakbedekkingsmembranen zijn homogene elastomere dakbedekkingen die gebruikt kunnen worden voor nieuwbouw en renovatie. Deze membranen zijn geschikt voor verkleving met drukvat.

2. Producteigenschappen

Fysisch

– Afmetingen:

Dikte	Gewicht
1,2 mm	1,3 kg / m ²

Klimatologische eigenschappen:

- Temperatuurbestendig tussen - 45 °C en + 130 °C
- Extreem hoge weerstand tegen UV-stralen, ozon & zure regen

Technisch

Karakteristieken	Norm	Aangegeven waarde / Afwijking
Afmetingen		
Dikte EPDM	EN 1849-2	-5 % / + 10 %
Breedte	EN 1848-2	-0,5 % / + 1 %
Lengte	EN 1848-2	-0,5 % / + 5 %
Fysische eigenschappen		
Rechtheid	EN 1848-2	≤ 50 mm
Vlakheid	EN 1848-2	≤ 10 mm
Afpelweerstand overlapverbindingen	EN 12316-2	≥ 25 N / 50 mm
Afschuifweerstand overlapverbindingen	EN 13317-2	≥ 200 N / 50 mm
Treksterkte	EN 12311-2	≥ 8 N / mm ²
Rek bij breuk	EN 12311-2	≥ 350 %
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-2	≤ 0,5 %
Doorscheurweerstand	EN 12310-2	≥ 40 N / mm
Dynamische indringing – zachte ondergrond	EN 12691 B	I 10
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730 B	≥ 25 kg

Karakteristieken	Norm	Aangegeven waarde / Afwijking
Blootstelling aan de elementen		
Dichtheid onder waterdruk	EN 1928 B	conform
Blootstelling aan vlieg vuur	EN 13501-5	F _{ROOF}
Brandreactie	EN 13501-1	E
Blootstelling aan vloeibare chemicaliën, inclusief water	EN 1847	Op aanvraag
Koude buigzaamheid	EN 495-5	≥ - 45 °C
Zichtbare afwijkingen	EN 1850-2	conform

3. Stockage

In het magazijn:

- Stapel de rollen op een correcte manier zodat deze stabiel blijven.
- Stockeer de rollen op een droge plaats.

Op het dak:

- De dakstructuur moet voldoende drukvast zijn om de tijdelijke belasting op te vangen.
- De Sure Seal Kleen-rollen moeten droog liggen op het dak.

4. Voorbereiding

- De ondergrond moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:
 - droog
 - zuiver
 - olie-, vet- en stofvrij
- Verwijder alle scherpe of vreemde voorwerpen die zich op de werf bevinden.
- Indien nodig vul niveauverschillen / spleten op met aangepaste materialen.
- Vermijd contact met:
 - oliën: plantaardige oliën, minerale oliën, petroleumafgeleiden
 - warme bitumen
 - vetten

5. Verwerking

- Volg de plaatsingsrichtlijnen van I.R.S-Btech en gebruik steeds de toebehoren uit het Sure Seal gamma.
- Rol / Veeg de Sure Seal Kleen EPDM na de verkleving goed aan voor een optimale hechting.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Sure Seal Kleen EPDM.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.