

TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

Bonding Adhesive 90.8.30A

1. Materiaalomschrijving

Bonding Adhesive is een solventgebonden contactlijm om EU Securitan EPDM te verkleven op diverse ondergronden. De verkleving gebeurt door middel van een lijmrol.

2. Producteigenschappen

Bonding Adhesive 90.8.30A	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Droge stof	18-22 % (+/- 2 %)
Geur	Koolwaterstof
Gewicht	18,9 L
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	geel
Kookpunt	56° C - 139° C
Soortelijke massa	0,84 kg / L (+/- 0,05)
Vlampunt	10 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	223 °C

3. Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Bonding Adhesive op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Bonding Adhesive op het dak in de schaduw.
- Hou de Bonding Adhesive weg van warmte (T hoger dan 56 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

5. Verwerking

Breng de Bonding Adhesive zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de EU Securitan EPDM.

6. Verbruik (afhankelijk van de ondergrond)

	Verbruik per m ²	Verbruik per bus
Bonding Adhesive – 18,9 L	600 g / m ²	Ca. 26,5 m ² / bus

7. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Bonding Adhesive.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.