

## TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

### Securitan Tape Polyback

#### 1. Materiaalomschrijving

Securitan Tape Polyback is een dubbelzijdig zelfklevende tape voor het maken van langse & kopse naadverbindingen met EU Securitan EPDM.

Securitan Tape Polyback 15 cm wordt gebruikt voor mechanisch bevestigde membranen.

Ingeval van EU Securitan Pre Tape rollen, is deze Securitan Tape Polyback in de fabriek aan de Securitan rol aangehecht.

#### 2. Producteigenschappen

Securitan Tape Polyback	7,5 cm x 30,5 m	15 cm x 30,5 m
Basis	synthetische rubber	synthetische rubber
Breedte	7,5 cm	15 cm
Dikte	0,75 mm	0,75 mm
Rollengte	30,5 m	30,5 m
Gewicht	3 kg / rol	6 kg / rol
Houdbaarheid	1 jaar	1 jaar
Kleur	zwart	zwart

#### 3. Stockage

##### In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Securitan Tape Polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

##### Op het dak:

- Bewaar de Securitan Tape Polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de Securitan Tape Polyback weg van warmte ( T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

#### 4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de W-Membrane Cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

## 5. Verwerking

- Breng Securitan Polyback Primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Securitan Polyback Primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Securitan Polyback Primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Securitan Tape Polyback, verwijder de Polyback beschermingsfolie en rol de Securitan Tape Polyback dwars aan met een aandrukrol.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van I.R.S-Btech en gebruik steeds de toebehoren uit het Securitan gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

## 6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Securitan Tape Polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.