

# TECHNISCHE FICHE

Versie: 12/2014

US-Stroken-Primer
-------------------

## 1 Algemeen

US-Stroken-Primer is een solventgebaseerd product, ontworpen voor het "in één stap" reinigen en primen van het Sure-Seal EPDMmembraan vóór het aanbrengen van Secur tape polybacking, PS Uncured polyback flashing, PS gevulkaniseerde EPDM-strook, EPDM-kit en alle andere zelfklevende producten.

## 2 Kenmerkende eigenschappen en karakteristieken

Kleur	Bronzen of legergroene basis
Basis	Synthetische rubber
Vaste stoffen	18%
Vlampunt	4,4°C
VOC-gehalte	727 g/liter
Gemiddeld gewicht	0,9 kg/liter
Stockeringstijd	9 maand

## 3 Waarschuwingen

1. Dit product is **BRANDBAAR**. Zorg ervoor dat de US-Stroken-Primer op een veilige afstand wordt gehouden van warmte, vlammen en vonken tijdens opslag en gebruik.
2. Hou de verpakking gesloten wanneer deze niet gebruikt wordt. Gebruik gepaste ventilatie. Vermijd het inademen van dampen. Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij inademing, slachtoffer in frisse lucht brengen. Bij stoppen van de ademhaling, pas kunstmatige ademhaling toe en contacteer onmiddellijk een arts. Bij moeilijke ademhaling zuurstof toedienen. Tijdens het gebruik van US-Stroken-Primer dient men er goed op te letten dat dampen niet in het gebouw gezogen worden via airco-units of ventilatieschachten. Indien men toch in de buurt van zo'n unit moet werken, dienen de units afgesloten te worden.
3. Bij inname langs de mond geen braken opwekken. Contacteer onmiddellijk een arts.
4. Handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën, moeten worden gedragen bij het aanbrengen van US-Stroken-Primer om de handen te beschermen tegen irriterende bestanddelen. Hycron® handschoenen zijn hiervoor geschikt.
5. Roer dit product grondig tot alle neergeslagen pigmenten zijn vermengd met de oplossing. Vaste stoffen in suspensie in US-Stroken-Primer hebben de neiging neer te slaan; roer de oplossing regelmatig tijdens gebruik (om de 15-20 minuten). US-Stroken-Primer niet verdunnen. Verdunning kan de prestaties beïnvloeden.
6. US-Stroken-Primer kan leiden tot vlekken op niet-zwarte oppervlakken.
7. Opslag op de bouwplaats bij temperaturen van boven 32°C kan de houdbaarheid van het product beïnvloeden. Indien de US-Stroken-Primer wordt bewaard bij temperaturen onder 15°C, breng deze dan eerst op kamertemperatuur voor gebruik.
8. Hou het blik goed gesloten wanneer dit niet wordt gebruikt, om de oplossing te beschermen tegen contaminatie door vocht. Zodra de US-Stroken-Primer blootgesteld is aan lucht, begint deze te uit te harden en vormt op enkele dagen tijd een gel. Een pakking van membraan of dichtingsmateriaal kan worden gebruikt om het blik te verzegelen.

1/2 - TF US-Stroken-Primer

- 9 Door het verdampen van het solvent, is het mogelijk dat er condensaat wordt gevormd op de vers aangebrachte US-Stroken-Primer wanneer de omgevingstemperatuur dicht bij het dauwpunt ligt. Indien condensaat wordt gevormd, moet het aanbrengen van de US-Stroken-Primer worden onderbroken (omdat dan geen sterke adhesie plaatsvindt). Laat het oppervlak drogen en breng een verse dunne laag US-Stroken-Primer aan op het eerder bedekte oppervlak als de omstandigheden dit toelaten.
- 10 Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad US-Stroken-Primer voor volledige veiligheidsinformatie voor gebruik.
- 11 Buiten het bereik van kinderen houden.

## 4 Menging

Roer grondig tot alle neergeslagen pigmenten verspreid zijn en de US-Stroken-Primer een uniforme kleur heeft. Minstens 5 minuten roeren wordt aanbevolen.

## 5 Verbruik

Bij correct aanbrengen kan ongeveer 23 m<sup>2</sup> Sure-Seal EPDM-membraan worden bedekt. (42 m<sup>2</sup> voor Sure-Seal Kleen-membraan).

## 6 Toepassing

- 1 Reinig de raakvlakken met een borstel of met proper water. **Let op:** na het reinigen met water dienen de raakvlakken gedroogd te worden met een schone doek.
  - a Overtollige mica mag worden weggeveegd met een bezem of met een droge doek.
  - b Indien het membraan heel vuil is, kan het nodig zijn om W-membrane cleaner te gebruiken als schuurmiddel. Dat is een heel belangrijk proces voor een membraan dat gedurende een aantal weken werd blootgesteld.

### Opmerking:

Hycronhandschoenen zijn vereist voor het beschermen van de handen wanneer reinigingsproducten of grondverf worden gebruikt.

- 2 Roer de US-Stroken-Primer grondig tot alle neergeslagen materiaal is vermengd met de oplossing.
- 3 Aanbrengen van de US-Stroken-Primer  
Breng de US-Stroken-Primer aan door middel van een schuurspons of lijmrol. SCHROB het oppervlak van het te beschermen membraan met cirkelvormige bewegingen, om een dunne, gelijkmatige laag op het membraan te krijgen. Een correct met US-Stroken-Primer grondverf bestreken naad ziet er gelijkmatig uit van kleur en vertoont geen strepen, klonters of plassen.  
**Opmerking:**  
Het gebruik van te grote hoeveelheden US-Stroken-Primer zal de verlijming van de Secur tape polybacking, PS Uncured polyback flashing, PS gevulkaniseerde EPDM-strook, EPDM-kit en alle andere zelfklevende producten op het EPDM-membraan niet echt verbeteren. Gebruik uitsluitend de nodige hoeveelheid om een volledige bedekking te krijgen van het oppervlak waar de tape of de lijm zal worden aangebracht.
- 4 Laat de US-Stroken-Primer drogen tot deze niet meer blijft plakken wanneer er met een droge vinger over gestreken wordt. Door de Secur tape polybacking, PS Uncured polyback flashing, PS gevulkaniseerde EPDM-strook, EPDM-kit en alle andere zelfklevende producten te installeren zodra de grondlaag verdampt, minimaliseert u de kans op contaminatie en verbetert u de verlijming bij kouder weer.
- 5 Werk de naad af zoals dit wordt beschreven in de specificaties van Sure-Seal EPDM.

\*Algemene eigenschappen. Typische eigenschappen en kenmerken zijn gebaseerd op geteste stalen en worden niet gegarandeerd voor alle stalen van dit product. Deze gegevens en informatie zijn bedoeld als richtlijn en niet als een specificatie of een specificatiebereik, voor om het even welke eigenschap van dit product.

Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier van Sure-Seal EPDM gerespecteerd. We verwijzen tevens naar de geldende WTCB-richtlijnen betreffende platte daken.